

Сдвижная в воде трансферная бумага

Произведена в соответствии с международным стандартом качества ISO9001

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Префикс :	не указан
Плотность :	105 ± 6 гсм
Толщина :	115 ± 9 μм
Гуммированный слой :	2 гсм
75° Глянец :	≥50
Содержание влажности :	Предлагается при следующих значениях относительной влажности: 50 ± 5 %
Время отслаивания :	менее 60 секунд
Время нанесения деколи :	Более часа
Длина листа :	≤ 0.5мм
Площадь листа :	≤ 0.5 мм
Ширина листа :	≤0.5 мм

- Несмотря на все усилия, предпринятые для обеспечения неизменности формы бумаги в пределах спецификации Tullis Russell, мы не можем взять на себя ответственность за изменение её формы из-за условий в печатном цехе клиента .