



Серия H85

Краска на основе растворителей для трафаретной и тампонной печати по стеклу

Краска Marabin H85 series – двухкомпонентная краска для стекла, керамики и металла.

Материалы для печати

- стекло
- керамика
- металлы
- дуропласты

Поскольку качество вышеперечисленных материалов непостоянно даже в пределах одного сорта, рекомендуется проводить собственные предварительные испытания, чтобы определить пригодность запечатываемых материалов для конкретного применения, в частности для последующей обработки по напечатанному красочному слою.

Характеристики

Высокогляnceвая, высокая кроющая способность.

Устойчива к растворителям, спирту, бензину.

Устойчива к мойке в посудомоечной машине

Вспомогательные средства

Разбавитель **DUKV** 15 – 30%

Разбавитель тампонный **DTPV** 15 – 30%

Замедлитель **DSV** до 20%

Отвердитель **C7** 10%

Сетки и трафареты

Возможно применение любых доступных трафаретных сеток, устойчивых к растворителям. Для цветной печати рекомендуется сетка 63 – 120T

Сушка

Параметры сушки зависят от толщины слоя краски, а также от материала печати и примененных вспомогательных средств. При температуре в помещении 20 °С краска готова к надпечатке через 30 минут.

Полное отверждение краски 3-6 суток .

Для ускорения отверждения краски и улучшения адгезии возможна сушка при высоких температурах:

180 °С - 8 мин.

150 °С - 12 мин.

120 °С - 20 мин.

100 °С - 30 мин.

Очистка

Очистку от краски рекомендуется выполнять при помощи сольвентных очистителей, например **DUR**.

Подготовка краски к печати

Перед началом печати краска должна быть тщательно перемешана.

В краску необходимо добавить отвердитель в указанном объёме и тщательно размешать. Дать отстояться смеси 10-15 мин.

Смесь должна быть использована в течение 4-6 часов.

Ассортимент

9001 черный

9002 белый

9002Т белый кроющий

9003 прозрачный

9021 средне жёлтый

9023 стандартный жёлтый

9025 серебро металлик

9027 серебро металлик

9026 лимонный желтый

9032 красный

9033 золотисто-красный

9041 пурпурный

9046 небесно-голубой

9048 бирюзовый

9061 зеленый

9062 травянисто-зеленый

GA 1000 желтое золото

GB 1000 сусальное золото

GR 1000 красное золото

Срок годности и хранения

Сроки хранения сильно зависят от рецептуры смеси, ее реактивности, а также от того, насколько высока температура хранения. Срок хранения для нераспечатанной банки краски вне доступа света и при температуре хранения 15-25°C составляет: 2 года для всех оттенков

Примечание

Любая наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная в результате испытаний, соответствует сегодняшнему уровню наших знаний, и информирует о продуктах и их использовании. Однако, эти рекомендации не являются гарантией определенных свойств продуктов и их пригодности для конкретной цели применения, и не освобождают пользователя от собственных испытаний поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренных процессов и целей. Выбор и тестирование продукта для конкретной цели применения целиком находится в зоне Вашей ответственности. Если же речь идет об ответственности, при которой несущий её обязан возместить возможные убытки, то она ограничивается для всех ущербов, которые не связаны с грубым нарушением технологии и небрежностью, ценой поставленного нами и использованного Вами товара.



ООО "Дигл-Дизайн" | 105037, Москва, Первомайская ул., д.1
+7 499 706 88 89 | info@digl.ru | www.diglprint.ru