



Серия Н86

Краска на основе растворителей для трафаретной печати.

Краска Marabin Н 86 series – используется для печати на самоклеющихся ПВХ-пленках, жёстком ПВХ, ABS- и SAN-пластиках, акриловом стекле.

Материалы для печати

- мягкий и жесткий ПВХ
- PMMA
- ABS
- бумага, картон
- дерево

Поскольку качество вышеперечисленных материалов непостоянно даже в пределах одного сорта, рекомендуется проводить собственные предварительные испытания, чтобы определить пригодность запечатываемых материалов для конкретного применения, в частности для последующей обработки по напечатанному красочному слою.

Характеристики

Высокогляnceвая, устойчива к спирту.

Оттенки яркие, средняя кроющая способность.

Для улучшения адгезионных свойств краски и устойчивости к внешним воздействиям допускается добавка отвердителя.

Вспомогательные средства

Разбавитель **DUKV** 15 – 30%

Замедлитель **DSV** до 20%

Отвердитель **C2** 10%

Сетки и трафареты

Возможно применение любых доступных трафаретных сеток, устойчивых к растворителям. Для цветной печати рекомендуется сетка 77 – 140

Сушка

Параметры сушки зависят от толщины слоя краски, а также от материала печати и примененных вспомогательных средств. Обычно при температуре в помещении 20 С° краска готова к надпечатке уже через 10 минут. Или принудительная сушка горячим воздухом 2-3 минуты.

Очистка

Очистку от краски рекомендуется выполнять при помощи сольвентных очистителей, например **DUR**.

Подготовка краски к печати

Перед началом печати краска должна быть тщательно перемешана.

В случае добавки отвердителя смесь должна быть использована в течение 4-6 часов.

Ассортимент

9001 черный

9002 белый

9002Т белый кроющий

9003 прозрачный

9021 средне жёлтый

9022 флуо синий
9023 стандартный желтый
9024 серебро
9025 серебро металлик
9027 серебро металлик
9026 лимонный желтый
9030 розово-красный
9032 красный
9033 золотисто-красный
9041 пурпурный
9043 стандартный синий
9044 ультрамарин
9046 небесно-голубой
9048 бирюзовый
9061 зеленый
9062 травянисто-зеленый

GA 1000 желтое золото
GB 1000 сусальное золото
GR 1000 красное золото

9131 флуоресцентный жёлтый
9133 флуоресцентный красный
9140 флуоресцентный зеленый
9141 флуоресцентный розовый
9142 флуоресцентный пурпурный

Срок годности и хранения

Сроки хранения сильно зависят от рецептуры смеси, ее реактивности, а также от того,

насколько высока температура хранения. Срок хранения для нераспечатанной банки краски вне доступа света и при температуре хранения 15-25°C составляет: 2 года для всех оттенков

Примечание

Любая наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная в результате испытаний, соответствует сегодняшнему уровню наших знаний, и информирует о продуктах и их использовании. Однако, эти рекомендации не являются гарантией определенных свойств продуктов и их пригодности для конкретной цели применения, и не освобождают пользователя от собственных испытаний поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренных процессов и целей. Выбор и тестирование продукта для конкретной цели применения целиком находится в зоне Вашей ответственности. Если же речь идет об ответственности, при которой несущий её обязан возместить возможные убытки, то она ограничивается для всех ущербов, которые не связаны с грубым нарушением технологии и небрежностью, ценой поставленного нами и использованного Вами товара.