ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Серия SS

Краска на основе растворителей для трафаретной и тампонной печати.

Краска Marabin SS series – универсальный продукт с широким спектром применения.

Соответствует европейскому стандарту безопасности детских игрушек

EN 71 \1120:2001.

Материалы для печати

- мягкий и жесткий ПВХ
- полистирол PS
- акрил
- ABS
- поликарбонат PC
- бумага, картон
- дерево

Поскольку качество вышеперечисленных материалов непостоянно даже в пределах одного сорта, рекомендуется проводить собственные предварительные испытания, чтобы определить пригодность запечатываемых материалов для конкретного применения, в частности для последующей обработки по напечатанному красочному слою.

Характеристики

Глянцевая, устойчива к спирту, растворителям, бензину и истиранию.

Маслостойкая.

Оттенки яркие, средняя кроющая способность.

Для улучшения адгезионных свойств краски и устойчивости к внешним допускается добавка отвердителя.

Вспомогательные средства

Разбавитель **DUKV** 15 – 30%

Разбавитель **DTPV** 5-15 %, тампонный

Замедлитель **DSV** до 20%

Отвердитель **C2** 10%

Сетки и трафареты

Возможно применение любых доступных трафаретных сеток, устойчивых к растворителям. Для цветной печати рекомендуется сетка 77.55 – 120.35

Сушка

Параметры сушки зависят от толщины слоя краски, а также от материала печати и примененных вспомогательных средств. Обычно при температуре в помещении 20 C° краска готова к надпечатке уже через 10 минут. Или принудительная сушка горячим воздухом 2-3 минуты.

Очистка

Очистку от краски рекомендуется выполнять при помощи сольвентных очистителей, например **DUR**.

Подготовка краски к печати

ООО “Дигл-Дизайн” | 105037, Москва, Первомайская ул., д.1
+7 499 706 88 89 | info@digl.ru | www.diglprint.ru

Перед началом печати краска должна быть тщательно перемешана.

В случае добавки отвердителя смесь должна быть использована в течение 4-6 часов.

Ассортимент

9001 черный
9002 белый
9002Т белый кроющий
9003 прозрачный
9021 средне жёлтый
9023 стандартный желтый
9025 серебро
9027 серебро металлик
9026 лимонный желтый
9032 красный
9033 золотисто-красный
9041 пурпурный
9043 стандартный синий
9044 ультрамарин
9046 небесно-голубой
9048 бирюзовый
9061 зеленый
9062 травянисто-зеленый
GA 1000 желтое золото
GB 1000 Сусальное золото
GR 1000 красное золото

Срок годности и хранения

Сроки хранения сильно зависят от рецептуры смеси, ее реактивности, а также от того, насколько высока температура хранения.
Срок хранения для нераспечатанной банки краски вне доступа света и при температуре хранения 15-25°C составляет:
2 года для всех оттенков

Примечание

Любая наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная в результате испытаний, соответствует сегодняшнему уровню наших знаний, и информирует о продуктах и их использовании. Однако, эти рекомендации не являются гарантией определенных свойств продуктов и их пригодности для конкретной цели применения, и не освобождают пользователя от собственных испытаний поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренных процессов и целей. Выбор и тестирование продукта для конкретной цели применения целиком находится в зоне Вашей ответственности. Если же речь идет об ответственности, при которой несущий её обязан возместить возможные убытки, то она ограничивается для всех ущербов, которые не связаны с грубым нарушением технологии и небрежностью, ценой поставленного нами и использованного Вами товара.

ООО “Дигл-Дизайн” | 105037, Москва, Первомайская ул., д.1
+7 499 706 88 89 | info@digl.ru | www.diglprint.ru