



Wilflex Тигр 2022

Рецепт № 1	%	Трафарет	Рецепт № 2	%	Трафарет	Рецепт № 3	%	Трафарет
Wilflex Cool Gray 10C		120.35	Wilflex Cool Gray 6C		120.35	K2200 Epic Olympia Plus		120.35
		Z140			Z140			Z140
		Ракель			Ракель			Ракель
		75/90/75			75/90/75			75/90/75
		Угол			Угол			Угол
		5			5			5
		Давление			Давление			Давление
		3,5			3,5			3,5
Рецепт № 4	%	Трафарет	Рецепт № 5	%	Трафарет	Рецепт № 6	%	Трафарет
69850PFX Epic Process Cyan		120.35	85570PFX Epic Ultra Gold Shimmer		47.55	K2200 Epic Olympia Plus		47.55
		Z140			2302			2302
		Ракель			Ракель			Ракель
		75/90/75			65/90/65			75/90/75
		Угол			Угол			Угол
		10			15			10
		Давление			Давление			Давление
		3			2,5			2,5
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ			ПОРЯДОК ПЕЧАТИ					
Температура сушки	160	1	2 проката - сушка					
Время сушки	1,5 мин.	2	2 проката - сушка					
Скорость печати		3	1 проката - сушка					
Печатная машина	Printex	4	2 проката - сушка					
Деление	Digl	5	2 проката - сушка - 2 проката-сушка					
Hurricane SLE 8/10		6	2 проката - финальная сушка					
		7						
		8						
Комментарии :								



